



**SCHOMBURG** SYSTÉM PRO  
PODLAHÁŘE



## TECHNICKÝ LIST

# ASO® Unigrund U

Univerzální rychlý penetrační nátěr pro podlaháře



### Vlastnosti produktu:

- velmi rychlé vysychání
- univerzální
- vysoká vydatnost
- snížený rozstřík
- pro použití v interiéru a exteriéru
- bez rozpouštědel s nízkým obsahem emisních látek
- vhodný pro parketařské práce

### Oblasti použití:

ASO-Unigrund-U je penetrační nátěr na savé a nesavé podklady, používá se před aplikací samonivelačních stěrtek SOLOPLAN a vyrovnávacích malt SCHOMBURG. ASO-Unigrund-U snižuje nasákavost podkladu a chrání podklady citlivé na vlhkost před působením vody obsažené v samonivelačních stěrkách a vyrovnávacích maltách. Vhodný k aplikaci savé minerální podklady, nesavé, dřevěné podlahy, staré vodou nerozpustné pevně soudržné zbytky lepidel.

### Technické údaje:

Báze: styren-butadien

Barva: růžovo-fialová

Hustota: cca 1,33 g/cm<sup>3</sup>

Dodávané balení: obsah 10 kg

Teplota při zpracování a teplota podkladu: +10 °C až +25 °C

Teplotní odolnost: -20 °C až +80 °C

Doba vysychání na:

- minerálních podkladech: cca 60 min.
- nesavých podkladech: cca 60 – 120 min.
- na dřevěných podkladech: cca 120 min.

Ředění vodou na\*:

- Savých minerálních podkladech až 1:3
- Nesavých podkladech neředit
- Dřevěných podkladech neředit

Čištění: v čerstvém stavu vodou, zaschlý pouze mechanicky

Skladování: z dosahu mrazu, min 12 měsíců v originálním uzavřeném obalu, po otevření obalu spotřebovat v co nejkratším termínu

Spotřeba: cca 30–120 g/m<sup>2</sup> v závislosti na nasákavosti podkladu

### Příprava podkladu:

Podklad musí být pevný, suchý a nosný, dostatečně rovný, bez průběžných trhlin, zbavený separačních látek jako jsou např. oleje, staré nátěry, tvrdé krusty, volné substance apod. Anhydritové potěry se nejprve zbrúsí, pak se zbytky odsají a povrch se napenetruje ASO-Unigrundem-U ředěným až 1:3 vodou. Uvolněné nebo adhezi zhoršující vrstvy jako např. zbytky starých lepidel, stěrkových hmot nebo nátěrů je třeba strojově odstranit např. zbrúšením, kartáčováním, frézováním nebo otrýskáním ocelovými kuličkami.

### Zpracování:

Před použitím řádně promíchat. ASO-Unigrund-U se nanáší v tenké vrstvě tahy křížem pěnovým válečkem nebo válečkem z ovčího rouna, na nesavé a dřevěné podklady neředěný, na savé podklady zředěný vodou v poměru až 1:3. V případě nesavých podkladů je další zpracování možné až po důkladném proschnutí penetrace. Doba schnutí je cca 60–120 min. Suchá vrstva je transparentní, růžové barvy.

### Pokyny:

- Neošetřované plochy chránit před působením ASO-Unigrund-U.
- Potřísnění ihned očistit vodou.

### Dbejte pokynů, které jsou uvedeny v platném Bezpečnostním listě dle ES!

V případě dotazů kontaktujte technický servis pro podlaháře Schomburg na níže uvedených kontaktech.

### Je nutné dodržovat pokyny a technické listy jednotlivých výrobců podlahových krytin.

\*U velmi savých podkladů je nutné po vyschnutí prvního nátěru aplikaci opakovat.

Technické poradenství pro podlahové systémy Schomburg	
Produktový manažer	732 498 411
Odborné poradenství	605 247 811
Technické poradenství na stavbách	605 299 379