



SCHOMBURG SYSTÉM PRO
PODLAHÁŘE

TECHNICKÝ LIST

UNI-KLEBER UK 304 Premium

Prémiové univerzální disperzní lepidlo na měkké podlahoviny



Vlastnosti produktu:

- Připravený k okamžité spotřebě
- Velmi univerzální
- Pro lepení:
 - Textilních podlahovin se syntetickým a dvojitém rubem
 - Všívaných podlahovin s filcovým a pěnovým rubem
 - CV podlahovin
 - Kaučukových podlahovin s hladkým a broušeným rubem do tl. 3 mm
 - Linolea v rolích/obkladech do tl. 4 mm
 - Homogenní a heterogenní PVC, Vinylové křemenné obklady
 - Designové (vinylové, LVT) podlahoviny
 - Kokosové a latexované sisalové podlahoviny
- Pro použití v interiéru
- Pro vytápěné podlahy
- Pro použití kolečkových židlí

Oblasti použití:

UNI-KLEBER UK 304 Premium se používá k lepení všech běžných typů měkkých podlahovin v interiérech.

Vhodné podklady: Samonivelační a opravné stěrky Schomburg: SOLOPLAN 15, SOLOPLAN 20-CA, SOLOPLAN P, SOLOPLAN FAP, SOLOPLAN P-30-PLUS, SOLOPLAN 30-CAP, SOLOPLAN SU, SOLOSPACHTEL DS a SOLOSPACHTEL RP.

Technické údaje:

Složení: disperze s aditivami a konzervačními látkami

Barva: krémově bílá

Teplota pro zpracování:

- Teplota podkladu +15 °C až +25 °C
- Teplota vzduchu +18 °C až +25 °C
v relativní vlhkost vzduchu < 65% RH

Balení na paletě: 33 ks

Pro pokládku podlahovin*: 5–30 min. při 20 °C

Doba odvětrání*: 5–20 min

Zatížitelné*: po cca. 24 hodinách

Svařování spojů: po cca 48 hodinách

Čištění: v čerstvém stavu vodou

Spotřeba:

- 300 g/m² zubová špachtle A2
- 400 g/m² zubová špachtle B2

Skladování: v suchu min. 9 měsíců v originálním uzavřeném obalu, otevřená balení zpracujte v co nejkratším termínu, nesmí přemrznout

Dodávané balení: 14 kg plastový kbelík

Příprava podkladu a zpracování:

Podklad musí být čistý pevný nosný, vyzrálý, zbavený všech nesoudržných a separačních částic. Staré podlahoviny je nutné řádně odmastit, přebrousit a vystěrkovat. Před aplikací UNI-KLEBER UK 304 Premium musí být savé minerální podklady vystěrkované vhodnou samonivelační stěrkou v tl. min. 2 mm. Nesavé podklady je nutné vystěrkovat vhodnou samonivelační stěrkou v tl. min. 3 mm.

Před stěrkováním a následně lepením je nutné změřit zbytkovou vlhkost podkladu CM přístrojem.

Maximální přípustné hodnoty zbytkové vlhkosti podkladu před aplikací UNI-KLEBER UK 304 Premium:

Vytápěný cementový podklad 1,8 CM%

Nevytápěný cementový podklad 2 CM%

Vytápěný anhydritový podklad 0,3 CM%

Nevytápěný anhydritový podklad 0,5 CM%

UNI-KLEBER UK 304 Premium se nanese rovnoměrně na řádně připravený podklad dle typu podlahoviny pomocí zubové špachtle v požadovaném množství. Vinylové dílce a přírodní linoleum je nutné pokládat zásadně do mokrého lepicího lože. U ostatních podlahovin se nechá lepidlo předepsanou dobu odeschnout. Je nutné zabránit vzniku vzduchových bublin. Krytina se musí ihned řádně přitlačit podkladu např. pomocí korkové desky a válcovat. Po cca 15–30 minutách se válcování opakuje. Je nutné, aby došlo k celoplošnému pokrytí rubové strany podlahoviny lepidlem. Případné odstávající spoje a kraje se zatlačí do 60 min. od nalepení. Je nutné dodržovat údaje a nařízení výrobců a dodavatelů jednotlivých podlahovin.

Důležitá upozornění:

- Je nutné zajistit řádné větrání prostor po aplikaci.
- Před aplikací na vytápěné podklady je nutné vypnout podlahové topení min. 48 hodin před aplikací.
- **Vždy dbějte na nařízení výrobců a dodavatelů podlahových krytín. Údaje uvedené v jejich technických listech a aplikačních návodech se musí bez výjimky dodržet.**

Dodržujte, prosím, platný bezpečnostní a technický list výrobku!

* Hodnoty platí pro +23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu. Vyšší teploty vysychání urychlují, nižší teploty vysychání zpomalují.

Technické poradenství pro podlahové systémy Schomburg	
Produktový manažer	732 498 411
Odborné poradenství	605 247 811
Technické poradenství na stavbách	605 299 379