

BonaCoatings

Carl's tvrdý voskový olej

Popis produktu:

Tvrdý vosk Carl's umožňuje nanášení oleje a vosku v rámci jednoho pracovního kroku. Jedná se o bezbarvý, polomatný materiál pro ošetření povrchů podle DIN 18 356 pro neošetřené nebo dřevěné podlahy vybroušené až na surové dřevo. Materiál vytváří povrch odolný podle DIN 68861-1C. Testování bylo provedeno v souladu s DIN 51 963. Konzistence je tixotropní, a proto je možno přípravek snadno nanášet. Tím se přirozeně zvýrazní přirozená textura dřeva.

Vlastnosti:

- vodovzdorný
- odolný proti usazování nečistot
- možné snadné odstranění skvrn
- otevřen difúzi vodních par



TECHNICKÁ DATA

| | |
|---|--|
| Báze: | Roztok přírodního vosku s rostlinnými oleji |
| Barva: | Lehce nažloutlý |
| Rozpouštědlo: | Dearomatizovaný lakový benzín |
| Stupeň lesku | Polomat |
| Teplota při zpracování | Teplota v prostoru a přípravku musí být během jeho aplikace a schnutí min. 15 °C |
| Spotřeba | Podle druhu dřeva: cca 1 l / cca 12 m ² při 2 aplikacích cca 1 l / cca 20 m ² při 1 aplikaci |
| Doba schnutí: | Min. 8-10 hodin při 20 °C / 50% rel. vlhkosti vzduchu |
| Nástroje pro zpracování: | Lakovací štětec nebo lakovací kartáč, váleček mohair |
| Označení | Podle GefStoff V nepodléhá povinnosti označení |
| GISCIDE: | Ö 60 |
| Třída ohrožení vody | AI |
| Kód odpadu čísla | 08 01 11 |
| Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů: | Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134. |
| Likvidace obalu: | Prostřednictvím DSD nebo Interseroh |
| Skladování | Neskladujte trvale při teplotách nižších než + 5 °C, chraňte před mrazem, v létě skladujte na chladném místě (při teplotě nepřekračující +30 °C) |
| Skladovatelnost: | V neotevřeném původním obalu minimálně 2 roky od data výroby |
| Dodávané balení | 4 x 0,75 l, 2 x 2,5 l |

Řiďte se pokyny uvedenými v našem bezpečnostním listu.

Ošetření povrchu

Podklad musí být suchý, správně vybroušený, čistý a bez mastnot a jiných znečištění. Pro poslední broušení dřeva použijte talířovou brusku se systémem Abrasives Scard, brusnou mřížku nebo brusný papír se zrnitostí P120-150.

Vhodné povrchy:

- neošetřené, až na holé dřevo vybroušené dřevěné podlahy v interiérech
- desky OSB

Zpracování

Nanášejte pomocí lakovacího štětce nebo kartáče 220 mm (případně stěrku). Tvrdý voskový olej Carl's je připraven k okamžitému použití. Dobře jej promíchejte a nanázejte nezředěný. První nátěr proveďte pomocí štětce nebo kartáče, nanázejte tenkou vrstvu, dobře a důkladně naneste. Přes noc ponechte nejméně 8-10 hodin schnout. Zajistěte dobré odvětrání. Druhý nátěr naneste tak, jak je to uvedeno výše. Opět ponechte schnout min 8-10 hod. při dobrém odvětrání. Další ošetření podlahy již není nutné. Povrch je však možno po důkladném vyschnutí (po 8-10 hodinách) přešetřit pomocí Bona Buffer nebo podobným strojem pro nanášení.

Poznámka: Při ošetření velmi pórovitých a tmavých dřev s vysokým množstvím obsažených terpenovitých látek, jako je meranti, wengé a merbau, si vyžádejte další informace. V případě pouhé obnovy na očištěné plochy naneste tenkou vrstvou tvrdého voskového oleje Carl's. To můžete částečně provést i na zvláště opotřebovaných místech. Zaschlý nátěr je podle TLA-053 obtížně zápalný. Chování při požáru odpovídá požadavkům DIN 4102 (chování při požáru stavebních materiálů a stavebních dílů) třída B2 (běžně zápalné)

Čistění pracovních pomůcek:

Pozor: Nasáklé hadry a tampony uchovávejte pouze v uzavřených kovových obalech na volném prostranství nebo ve vodě, protože vzniká nebezpečí v důsledku samovznícení vysychavých olejů.

Bezpečnostní upozornění:

- S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
- S 29 Nevylévejte do kanalizace.

Čištění a údržba: Pomocí prostředku Carl's Hard Wax Oil Refresher. Dodržujte prosím zvláštní pokyny ohledně údržby, vztahující se na tvrdý voskový olej Carl's!

Při aplikaci na exotická dřeva se prosím obraťte na oddělení aplikace společnosti Bona.

Podrobnější informace o výrobku naleznete v našem bezpečnostním listu.

Je třeba bezpodmínečně dodržovat následující pokyny

Námi poskytované návrhy a doporučení vycházejí pouze z našich všeobecných obchodních podmínek a na základě informací, které nám jsou poskytnuty. Pokyny ohledně složení a zpracování vycházejí z našich nejlepších znalostí, nenárokují si úplnost a nezbavují uživatele povinnosti provádět vlastní testování návrhů a produktů ohledně jejich vhodnosti k použití pro předpokládanou oblast použití (např. použitím zkušebních ploch podle DIN 18356). Je třeba dodržovat pokyny na obalech, etiketách, technických informačních listech, pokyny k použití, pokyny pro zpracování a opracování i označení a příslušné technické směrnice a normy a předpokládá se provedení prací profesionálním zpracovatelem v souladu s odpovídajícími předpisy.

Vydáním těchto pokynů pozbývají všechny dříve uvedené informace o produktech svou platnost (stav listopad 2004).
Telefonní číslo služeb zákazníkům v Německu: 0180 4266283

Výrobce: Bona GmbH, Jahnstrasse 12, D - 665 49 Limburg/Lahn, Germany,
Tel.: 0049-64 31-40 08-0, Fax: 0049-64 31-40 08-2, email: bona@bona.com

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103
Telefon CZ: 00420/ 236 080 211, telefon SK: 00421/ 265 457 161