

BonaCoatings

BONA NOVIA

Popis produktu:

Bona Novia je 1-složkový parketový lak na vodní bázi pro ošetření povrchu dřevěných podlah v domácnostech a jiných prostorách vystaveným normálnímu až silnému opotřebení. Bona Novia lze kombinovat s jinými základními laky Bona na vodní bázi, dobře však funguje i aplikovaný přímo na holé dřevo, přičemž mnohým dřevinám dodává teplé zabarvení.

Vlastnosti:

- Snadné použití, netřeba základovat.
- Samo-zesíťovací, funguje jako 2-složkový produkt, avšak bez potřeby jakéhokoliv míchání.
- Dobrá odolnost proti opotřebení, chemikáliím a stopám po podrážkách bot.
- Nežloutne.
- Rychleschnoucí.



TECHNICKÁ DATA

Typ laku:	1-složková vodná disperze
Sušina-obsah:	Cca. 30%
Rozpouštědla-obsah:	Max 60 g/l VOC.
Viskozita:	Cca.20 sec. (25°C, FC4)
Odolnost proti oděru:	Cca.8 mg/100ot.(SIS 923509)
Lesk-stupeň(60°):	Lesk: 85, Polomat: 45, Mat: 25 (přibl.hodnoty)
Doba schnutí:	1-2 hod. při 20°C/60% R.H.
Aplikační náradí:	Bona Roller (váleček na vodní laky-SRN) nebo Bona Applicator
Spotřeba:	8-10 m ² /litr (120-100g/m ²) na vrstvu
Bezpečnost:	Neklasifikován, viz bezpečnostní list.
Trvanlivost:	1 rok od data výroby v neotevřeném originálním obalu
Kód odpadu - lak:	08 01 12
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.
Skladování/transport:	Při teplotách od +5°C do +25°C. Nádobu po použití ihned uzavřete.
Odpady / obaly:	Zbytky laku nevylévejte do kanalizace.Prázdné suché obaly (PEHD) odevzdejte na řízenou skládku k recyklaci.
Forma balení:	2 x 10 litrů (24 krabic na paletě) 3 x 5 litrů (44 krabic na paletě) 10 x 1 litr (50 krabic na paletě)

ZPRACOVÁNÍ:

Příprava povrchu:

Povrch dřevěné podlahy základujte některým ze základních vodních laků Bona nebo aplikujte Bona Novia přímo na holé dřevo. Mimo jiné musí být povrch dobře vybroušen, suchý, prostý brusného prachu, oleje, vosku a jiných znečištění. Na finální broušení dřeva před aplikací laku použijte brusnou mřížku Bona P120 nebo Bona Scrad System (Wing P150). Nejlepšího výsledku dosáhnete s pomocí talířové/leštící brusky.

Důležité: Některé chemicky nebo tepelně upravená dřeva, jako jsou např. diamond pine (diamantová borovice) a stabilized brown beech (stabilizovaný hnědý buk) mohou vyžadovat speciální ošetření. Pro radu kontaktujte prosím místní technickou kancelář.

Aplikace:

Před použitím dobře protřepejte obsah nádoby a po otevření vložte do jejího hrdla přiložený filtr. Lak nanášejte rovnoměrně a přitom se vyhýbejte jeho místnímu hromadění. Před aplikací další vrstvy nechejte vrstvu předchozí schnout po přiměřenou dobu 1 až 2 hod. Celkem by měla podlaha dostat minimálně 3 vrstvy laku (včetně event.primeru). Po aplikaci první vrstvy laku lze provést lehké mezibroušení brusnou mřížkou P150 nebo i jemnějším brusivem (případně Srad System Wing P150).

Důležité: Teplota podlahy i laku během jeho aplikace a schnutí nesmí klesnout pod +13°C. Doby schnutí se mohou odlišovat v závislosti na teplotě, vlhkosti, aplikovaném množství, ventilaci místnosti a absorpčních schopnostech povrchu podlahy.

Podlaha snese lehkou pochůznost přibližně po 8 hodinách od finální aplikace. Po cca. jednom týdnu bude lak zcela vytvrzen. Podlahu lze čistit s použitím Bona Čistícího prostředku na dřevěné podlahy, může se nastěhovat nábytek a pokládat koberce/předložky.

Údržba

Pro navazující péči o podlahy doporučujeme použití prostředků systému Bona Čistící prostředek na dřevěné podlahy.

Výrobce: BonaKemi AB, Murmansgatan 130, 200 21 Malmö, Sweden
Tel.:+46-40-385500, fax: +46-40-182505

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103
Telefon CZ: 00420/ 236 080 211, telefon SK: 00421/ 265 457 161