

Technické parametry

Vinylové podlahy Wicanders Vinylcomfort

Možné rozměry:	Vinylcomfort 32 plovoucí s UV akrylovým lakem	Vinylcomfort 33 plovoucí s UV keramickým lakem	Vinylcomfort 33 GD pro pevné přilepení s UV keramickým lakem
	905x295x10,5 mm 1220x185x10,5 mm	1220x185x10,5 mm 605x445x10,5 mm	1230x150x6,0 mm

Třída zatížení dle EN 685

Bytové prostory	EN 685	třída	23	23	23
Komerční prostory	EN 685	třída	32	33	33
Průmyslové prostory	EN 685	třída	-	-	-

Obecné vlastnosti dle EN 14085, EN 12104, EN 655

	Norma (metoda zkoušení)	Měrná jednotka			
Rozměry: šířka	EN 427	%	± 0,10% až do max. 0,5 mm	± 0,10% až do max. 0,5 mm	≤ 0,13% až do 0,5 mm max.
délka		mm	max. 2,0 mm	max. 2,0 mm	
Celková tloušťka	EN 428	mm	± 0,25	± 0,25	± 0,20
Pravouhlost a rovinnost ≤ 400mm	EN 427	mm	-	-	≤ 0,25
> 400mm					≤ 0,35
Pravouhlost	EN 427	mm	≤ 0,50	≤ 0,50	-
Rovinnost měřená na povrch. vrstvě	EN 427	mm	≤ 0,30	≤ 0,30	-
Hmotnost na jednotku plochy	EN 430	g/m ²	Nominální hodnota (9800) -10% + 13%	Nominální hodnota (10150) -10% + 13%	Nominální hodnota (7000) -10% + 13%
Hustota nášlapné vrstvy	EN 436	Kg/m ³	-	-	Nominální hodnota (1240) ± 50
Specifická hmotnost	EN 672	Kg/m ³	Nominální hodnota (900) ± 50	Nominální hodnota (960) ± 50	-
Rozměrová stálost po působení tepla	EN 434	%	0 (délka); 0,05 (šířka)	-	≤ 0,4
Rozměrová odchylka způsobená změnou vlhkosti vzduchu	EN 669 (Příloha C)	%	≤ 5	≤ 5	-
Kroucení vlivem tepla	EN 434	mm	-	-	≤ 6
Otvory mezi panely (spáry)	EN14085 (Příloha B)	mm	≤ 0,20	≤ 0,20	-
Výškový rozdíl mezi panely	EN14085 (Příloha B)	mm	≤ 0,20	≤ 0,20	-
Rovinnost panelu (délka - konkávní / konvexní)	EN14085 (Příloha A)	%	≤ 0,50 / ≤ 1,0	≤ 0,50 / ≤ 1,0	-
Rovinnost panelu (šířka - konkávní / konvexní)	EN14085 (Příloha A)	%	≤ 0,10 / ≤ 0,15	≤ 0,10 / ≤ 0,15	-

Klasifikační vlastnosti dle EN 655 + EN 14085 / EN 12104

Celková tloušťka	EN 428	mm	-	≥ 3,0	≥ 3,0
Odolnost vůči bodovému zatížení	EN 433	mm	0,27	≤ 0,15	≤ 0,20
Třída opotřebení	EN 660-1	ztráta vrstvy (mm)	-	Třída T	Třída T
Tloušťka nášlapné vrstvy (Třída opotřebení T)	EN 429	mm (nominální hodnota)	≥ 0,3	≥ 0,5	≥ 0,5
Nominální tloušťka pro korkovou vrstvu	EN 429	mm	-	-	3
Test kolečkovou židlí	EN 425	Vizuální efekt po 25000 cyklech	Došlo k nepatrné změně vzhledu bez narušení povrchu a bez delaminace.	Došlo k nepatrné změně vzhledu bez narušení povrchu a bez delaminace.	Došlo k nepatrné změně vzhledu bez narušení povrchu a bez delaminace.
Simulovaný pohyb nohy nábytku	EN 424	Vizuální efekt	Po zkoušce dvou typů noh nábytku se neprojevovalo žádné viditelné poškození.	Po zkoušce dvou typů noh nábytku se neprojevovalo žádné viditelné poškození.	Po zkoušce dvou typů noh nábytku se neprojevovalo žádné viditelné poškození.

Bezpečnostní vlastnosti dle EN 14041

Požární odolnost	EN13501-1	Třída	Bfl s1	Bfl s1	Bfl s1
Skluznost	EN 13893	Třída	DS	DS	DS
Emise formaldehydu	DIN EN 717-1	Třída	E1	E1	E1
Elektrické vlastnosti	EN 1815	KV	nejsou Antistatické	nejsou Antistatické	nejsou Antistatické
Obsah pentachlorofenolu (PCP)	CEN / TR 14823 (Ihd-W 409)	mg / kg	neobsahují PCP	neobsahují PCP	neobsahují PCP

Nepovinné vlastnosti

Odolnost vůči skvrnám	EN 423 (d)	Stupeň	Stupeň 0 (e)	Stupeň 0 a 2 (e)(g)	Stupeň 0 (e)
Stálobarevnost	EN ISO 105-B02	Škála modré vlny	≥ 6,0	≥ 6,0	≥ 6,0
Teplý odpor	EN 12664	(m ² K) / W	0,112	0,093	0,053
Protihlukový odpor	ISO 140-8	dB (Δ Lw)	16	16	14
Kročeový hluk	NF S 31 - 074	dB (L _{n,e,w}) / dB (ΔE _{p,w})	81/-	86/3 (k)	83/6 (i)

- (d) Produkty byly testovány: Desinfekce, C₂H₅OH, NH₄OH, kyselina citronová, jód, nafta a líh.
 (e) Stupeň 0 - Beze změn / stupeň 1 - velmi malá změna / stupeň 2 - Malá změna / Stupeň 3 - Změna / Stupeň 4 - Silná Změna.
 (g) U těchto výrobků byl stupeň 2 naměřen pro jód.
 (i) Deska Vinylcomfort 33 GD snižuje kročeový hluk o 6dB ve srovnání s referenčními deskami.
 (k) Deska Vinylcomfort 33 plovoucí snižuje kročeový hluk o 3dB ve srovnání s referenčními deskami.

www.wicanders.com

