

Olejo-lak



K dostání v:
2,5 l -

Spotřeba:
8-10 m²/litr



Díky Olejo-laku je povrch více odolný. Rychle schne a snadno se nanáší. Aplikuje se na dřevěné povrchy jako např. podlahy, stoly, police, atd.

Jak postupovat - krok 1

Příprava: Dřevo musí být čisté, suché a zbavené pryskyřic, tuků, vosků ale i zbytků čisticích a konzervačních prostředků.

Jak postupovat - krok 2

NANÁŠENÍ NA STARÉ VRSTVY LAKU: Zcela odstranit zbytky starých nátěrů. Důkladně přebrousit smirkovým papírem – začít zrnitostí 36 a skončit zrnitostí 120. Důkladně odstranit prach a nečistoty po broušení. Odmastit povrch intenzivním čističem. Lak nanášet štětcem nebo válečkem ve 2 vrstvách (křížem). Aplikovat souvisle bez přerušení, při aplikaci po úsecích hrozí zvýraznění napojení. Olejo-lak Rychle schne. Před aplikací druhé vrstvy přebrousit smirkovým papírem se zrnitostí 120. Důkladně odstranit prach a nečistoty po broušení. Pak provést činnosti popsané níže.

Jak postupovat - krok 3

NOVÉ LAKOVÁNÍ: Nové dřevo: Přírodní povrch odmastit intenzivním čistidlem. Následně přebrousit smirkovým papírem se zrnitostí 120. Pečlivě odstranit prach a pozůstatosti po přebroušení. Dřevo přebrousit jemným smirkovým papírem: Nanášet štětcem nebo válečkem ve 2 vrstvách (křížem). Aplikovat souvisle bez přerušení, při aplikaci po úsecích hrozí zvýraznění napojení. Olejo-lak Rychle schne. Před aplikací druhé vrstvy přebrousit smirkovým papírem se zrnitostí 120. Důkladně odstranit prach a nečistoty po broušení.

ČIŠTĚNÍ A PÉČE O LAKOVANÉ POVRCHY: Pro pravidelnou péči používejte mýdlo na lakované podlahy .

Bezpečnostní upozornění:

Viz. návody k použití. Hrozí samovznícení: Hadry nasáklé olejem a prachem po broušení se mohou samočinně vznítit. Hadry namočit ve vodě nebo skladovat v hermeticky uzavřených nádobách a následně likvidovat.