

# Disperzní stěrka DIS 44

## Oblasti použití

- Pro použití v interiérech.
- K jemnému stěrkování podlah před položením textilních a elastických podlahových krytin.
- K vytvoření zábrany proti migraci změkčovadel.
- K vytvoření rovných a hladkých ploch.
- K přestěrkování dřevotřískových desek, PVC a CV krytin.
- K přestěrkování starých zbytků lepidel (mimo zbytků lepidel na bázi bitumenu a siřičitanových louhů)
- K přestěrkování izolačních podkladů z korku, gumokorku nebo gumogranulátu.
- Pro tloušťku vrstev do 1 mm.

## Vlastnosti produktu

- Nízký obsah rozpouštědel podle TRGS 610, Giscode D 2.
- K okamžité spotřebě.
- Výborná přilnavost, bez nutnosti penetrace.
- Pochozí po cca 1 hodině, brousitelný po cca 2 hodinách.
- Vhodný pro podlahové topení.
- Vhodný pro používání kolečkových židlí.

## Údaje pro zpracování

### Technologické údaje o materiálu

Materiál na bázi	disperze ze syntetické pryskyřice
Komponenty	1 – komponentní
Konzistence	pastovitá
Barva	bílá

### Označení podle předpisu

- Převoz nebezpečných látek (GGVS) – není nebezpečná.
- Hořlavé kapaliny (VbF) – nehořlavá tekutina.
- Práce s nebezpečnými látkami (GefStoffV) – produkt bez povinného označení.

Skladování v suchu a chladnu (nesmí zmrznout).

Skladovatelnost cca 12 měsíců.

- Další informace: v odstavci bezpečnostní předpisy.

## Technické údaje pro zpracování

Spotřeba	cca 1,2kg DIS 44 na m <sup>2</sup> a mm tloušťku vrstvy
Tloušťka vrstvy	do 1 mm
Teplota interiéru a podkladu	+10 až +25 °C
Doba vytvrdnutí*	
– Pochozí po	cca 1 hodině
– Brousitelnost po	cca 2 hodinách
– Pro pokládku po	cca 2 hodinách

\* Při +23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu. Vyšší teploty tento čas zkracují, nižší naopak prodlužují. Vyšší vlhkost vzduchu uvedené časy prodlužuje.

### ■ Příprava podkladu

- Platí nařízení podle normy DIN 18 365.
- Podklad musí být suchý, pevný, čistý a nosný bez mastnot. Musí být zbaven nátěrů a jiných nesoudržných podkladů.
- Silná znečištění a jiné nesoudržné plochy jako zbytky starých lepidel a krytin je nutné odstranit mechanicky (kuličkováním, broušením).

### ■ Údaje pro zpracování disperzní stěrky DIS 44

- 1) Na starých podkladech nebo podkladech z dřevotřískových desek je nutné nejprve zastěrkovat spáry a nechat je oschnout. Následně disperzní stěrku DIS 44 nanést na podklad např. plochou lžící v potřebné tloušťce, v jedné vrstvě max. do 1 mm.



2) Druhou vrstvu lze nanést u nerovných podkladů na již vytvrdlou první vrstvu.

■ **Důležitá upozornění. Prosíme neopomeňte.**

- Disperzní stěrka DIS 44 není určena pro aplikaci na podklady z pryskyřic (mimo zbytků lepidel na bázi bitumenu a siřičitanových louhů). Takové podklady je nutno napenetrovat penetračním nátěrem VG 7.
- Při zvýšené vlhkosti podkladu je nutné použít penetrační nátěr VG 7.
- Při pokládce podlahových krytin na disperzní stěrku DIS 44 je nutné pracovat jen s disperzními lepidly.
- Nářadí, přístroje a míchací stroje se musí očistit ihned po ukončení prací vodou. Po zatvrdnutí již nelze čistit vodou.
- Skladování: V suchu a chladnu (nesmí zmrznout), skladovatelnost cca 12 měsíců.

### **Balení a skladovatelnost**

- 10kg plastový kbelík, Art. – Nr./EAN – Průfz. 4219/9
- Skladovatelnost: v suchu a chladnu (nesmí zmrznout) cca 12 měsíců.

### **Bezpečnostní pokyny**

#### **Všeobecné předpisy pro disperzní produkty**

Disperzní stěrka DIS 44 se nesmí nenechat zaschnout na pokožce. Zасhlou disperzi omýt vodou a mýdlem. Při nebezpečí odstříků chránit oči. Pokud disperze zasáhne oko, okamžitě vymýt vodou. Pokud tlak v následujících minutách nepovolí, je třeba vyhledat lékaře. Další informace viz bezpečnostní list.

### **Služby architektům a projektantům**

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u odborných poradců a v centrále společnosti.

### **Odstraňování prázdných obalů**

Všechny informace o likvidaci prázdných balení, produktů a jejich zbytků jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

#### **Kontakt**

BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o.  
K Májovu 1244, CZ-537 01 Chrudim  
tel.: +420 469 607 160  
fax: +420 469 607 161  
e-mail: info@basf-sh.cz  
www.basf-sh.cz

#### **Obchodní a odborné poradenství**

mobil: +420 724 269 012  
+420 724 532 473  
+420 724 212 449  
e-mail: softflooring@basf-sh.cz

#### **Servis a poradenství na stavbách**

mobil: +420 724 965 589

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich technických listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši porad. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předsmulvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky. Aktuální informace jsou dostupné na internetové adrese [www.basf-sh.cz](http://www.basf-sh.cz)