

Technický list č. BL 60

# Lepidlo na gumové krytiny

## GKL 355

### Oblasti použití

- Pro podlahy v interiérech.
- K lepení gumových podlah do tloušťky až 4 mm s hladkým nebo obroušeným rubem např. Noraplan nebo Norament.
- Vhodné pro podklady s podlahovým topením.
- Vhodné pro používání kolečkových židlí podle normy DIN EN 12 529.

### Oblasti použití

- Velmi nízký obsah emisních látek, GEV-EMICODE EC 1.
- Bez rozpouštědel podle TRGS 610, Giscodex D 1.
- Velmi dobrá přilnavost.
- Vysoce vydatné.

### Údaje pro zpracování

#### Technické údaje o materiálu

Materiál na bázi disperze ze syntetické pryskyřice.	
Komponenty	1-komponentní
Objemová hmotnost	cca 1,21 g/cm <sup>3</sup>
Konzistence	pastovitá
Barva	světle béžová
<b>Označení podle předpisu:</b> Přeprava nebezpečných látek na pozemních komunikacích, po železnici a v lodní dopravě (GGVSEB) Práce s nebezpečnými látkami (GefStoffV)	není nebezpečný. produkt bez povinného označení
Skladování v suchu a chladnu (nesmí zmrznout). Skladovatelnost cca 9 měsíců.	
Další informace viz odstavce Bezpečnostní pokyny.	

#### Technické údaje pro zpracování

Spotřeba	cca 300 až 350 g/m <sup>2</sup>
Teplota interiéru a podkladu	+15 až +25 °C
Doba pro pokládku po	cca 5 až 15 minutách po nanesení lepidla
Zatížitelné po*	cca 48 hodinách
Svařování spojů po*	cca 48 hodinách
Konečná lepicí síla po*	cca 72 hodinách
Typ nanášení	jednostranně na připravený podklad, zubovou špachtlí A2

\*Při +23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu. Vyšší teploty tento čas zkracují, nižší naopak prodlužují. Vyšší vlhkost vzduchu uvedené časy prodlužuje.

### Vhodné podklady

- Savé minerální podklady.
- Minerální PCI – stěrky.

### Příprava podkladu

Platí nařízení podle normy DIN 18 365.

Podklad musí být savý, připravený, čistý, suchý, bez prasklin, pevný a soudržný, musí být zbaven nátěru a jiných nesoudržných částí.

Je-li to nutné, podklad zbrousit, řádně vysát výkonným průmyslovým vysavačem, napenetrovat a vystěrkovat doporučenými produkty od PCI v tl. min. 2 mm.

### Zpracování lepidla GKL 355

Lepidlo GKL 355 před aplikováním dobře promíchat a nanést na podklad doporučenou zubovou špachtlí. Po 5 až 15 minutách krytinu následně položit a přitlačit a nebo zaválcovat.

Je nutné dbát na celoplošné přilnutí spodní vrstvy podlahové krytiny na lepidlo.

Je nutné zabránit přímému slunečnímu svitu bezprostředně po pokládce.

Svaření spojů je možné nejdříve po 48 hodinách. Náradí se musí očistit vodou. Znečištěné části podlahové krytiny je třeba okamžitě vyčistit vodou. Při pokládce se nesmí opomenout doporučení od jednotlivých výrobců podlahových krytin.

Pokud má dojít následně k vysokému zatížení podkladu vlhkostí, vysokými teplotami (např. vysokým slunečním zářením nebo také v oblasti střechy) nebo mechanickým zatížením kolečky a podobně (např. pojiždnými nakladači), potom je nutné použít lepidlo GKL 356.



**Balení a skladovatelnost**

- 14 kg plastový kbelík Art. – Nr./EAN – Průfz. 4314/1.
- Skladovat v suchu a chladnu (nesmí zmrznout) cca 9 měsíců.

**Bezpečnostní pokyny*****Všeobecné předpisy pro disperzní produkty:***

Disperzi nenechat zaschnout na pokožce. Zaschlou disperzi omýt vodou a mýdlem. Při nebezpečí zasažení očí používat doporučenou ochranu. Pokud disperze zasáhne oko, je nutné ho řádně vymýt vodou. Pokud podráždění oka v nejbližších minutách nepoleví, je třeba vyhledat lékaře.

Další informace viz bezpečnostní list.

**Služby architektům a projektantům**

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u odborných poradců a v centrále společnosti.

**Odstraňování prázdných obalů**

Všechny informace o likvidaci prázdných balení, produktů a jejich zbytků jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

**Typy vhodných špachtlí**

A2

**BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o.**

K Májovu 1244, 537 01 Chrudim

tel.: +420 469 607 111

fax: +420 469 607 112

e-mail: info.cz@basf.com

www.basf-sh.cz

**Zákaznický servis (příjem objednávek)**

tel.: +420 469 607 160

fax: +420 469 607 161, +420 469 607 118

e-mail: objednavky.cz@basf.com

**Obchodní a odborné poradenství****Čechy**

724 929 531

**Morava**

725 864 508

**Produktový manažer pro výrobky PCI®**

tel.: 724 269 012

fax: 469 607 121

e-mail: pci-produkty@basf.com

**Servis a poradenství na stavbách****Čechy**

725 864 506

724 940 257

**Morava**

724 532 473

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců prodávajícího, které je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníkům a řídí se platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýlí-li se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Aktuální informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese [www.basf-sh.cz](http://www.basf-sh.cz).

Vydáno: únor 2014

Novým vydáním pozbývá staré platnost.