

Technický list č. BL 72

# Objektové lepidlo OKL 300

## Oblasti použití

- Disperzní lepidlo pro podlahy v interiérech.
- K lepení:
  - textilních podlahových krytin s textilním rubem
  - textilních podlahových krytin se syntetickým rubem
  - textilních podlahových krytin s jutovým rubem
  - textilních podlahových krytin s latexovým, PVC nebo PVC pěnovým rubem
  - PVC krytin s textilním filcovým rubem
  - CV krytin
  - PCI – izolačních podložek
- Vhodné pro podlahové topení.
- Vhodné pro používání kolečkových židlí podle normy DIN EN 12 529.
- Vhodné pro mokré čištění šamponovými a reakčními čistidly.

## Vlastnosti produktu

- Bez zápachu.
- Dobrá tažná síla.
- Označen Modrým andělem díky nízkému obsahu emisních látek (RAL UZ 113).
- Velmi nízký obsah emisních látek PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Bez rozpouštědel podle TRGS 610, Giscode D 1.
- Vysoká konečná lepicí síla.

## Údaje pro zpracování

Technologické údaje o materiálu	
Materiál na bázi akrylátové disperze modifikované pryskyřičí, minerální plniva, aditiva a konzervační látky.	
Komponenty	1-komponentní
Konzistence	pastovitá
Barva	světle šedá
Hustota	cca 1,5 g/cm <sup>3</sup>
<b>Označení podle předpisu o:</b>	
Přeprava nebezpečných látek na pozemních komunikacích a po železnici. (GGVSEB) – není nebezpečný.	
Hořlavost kapalin (VbF) – odpadá.	
Práce s nebezpečnými látkami (GefStoffV) – produkt bez povinného označení.	
Skladování v suchu a chladnu z dosahu mrazu.	
Skladovatelnost cca 9 měsíců.	
Neskladovat dlouhodobě nad +30 °C.	
Další informace viz odstavec Bezpečnostní předpisy.	

## Technologické údaje pro zpracování

Spotřeba	cca 300 až 500 g/m <sup>2</sup>
Teplota interiéru a podkladu	+15 až +25 °C
Typ nanášení	jednostranně na připravený podklad, zubovou špachtlí (viz vyobrazení): A1 nebo A2 u PVC krytin B1 nebo B2 u textilních krytin A2 nebo B1 u PCI – izolačních podložek
Doba pro pokládku**	po nanesení lepidla u textilních krytin po cca 5 až 15 minutách u PVC a CV krytin po cca 10 až 25 minutách
Zatížitelné po*	cca 24 hodinách
Svařování spojů po*	cca 72 hodinách
Konečná lepicí síla po*	cca 72 hodinách
*Při +23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu. Vyšší teploty tento čas zkracují, nižší naopak prodlužují. Vyšší vlhkost vzduchu uvedené časy prodlužuje.	
**V závislosti na klimatu, síle nanesené vrstvy a savosti podkladu. U nesavého podkladu a nízké teploty, stejně tak u velmi vysoké vlhkosti vzduchu je nutné počítat s výrazně delší dobou pro odvětrání lepidla.	

## Vhodné podklady

- Savé minerální podklady
- Minerální PCI – stěrky
- PCI – izolační podložky

## Příprava podkladu

Platí nařízení podle normy DIN 18 365. Podklad musí být připravený, čistý, suchý, bez prasklin a pevný a soudržný, musí být zbaven nátěru a jiných nesoudržných částí. Nesmí se drolit. Je-li to nutné, podklad zbrousit, řádně vysát a **v případě krytin z CV nebo PVC krytin s textilním filcovým rubem** se musí podklad napenetrovat a vystěrkovat doporučenou samonivelační stěrkou od PCI v tl. min. 2 mm.



**Zpracování lepidla OKL 300**

Lepidlo OKL 300 před aplikováním dobře promíchat a nanést na podklad doporučenou zubovou špachtlí.

**Textilní krytiny:** Po nanesení nechat lepidlo odvětrat cca 5 až 15 minut položit krytinu a zaválcovat. Za cca 20 minut krytinu ještě jednou zaválcovat.

**CV a PVC krytiny:** Po nanesení nechat lepidlo odvětrat cca 10 minut. Doba odvětrání je závislá na savosti podkladu a klimatických podmínkách. Při nízkých teplotách a málo savém podkladu se mohou časy pro odvětrání lepidla výrazně prodloužit. Doba vhodná pro položení krytiny, je zpravidla cca 10 až 25 minut od nanesení lepidla na podklad. Po položení krytiny se musí celá plocha řádně přitlačit k podkladu a převálcovat. Válcování je nutné po dalších cca 20 minutách opakovat.

Je nutné dbát na celoplošné pokrytí rubové strany krytiny lepidlem.

Náradí se musí očistit teplou vodou. Znečištěné části podlahové krytiny je třeba okamžitě vyčistit teplou vodou nebo čisticím na koberce (textilní krytiny).

**Při pokládce se nesmí opomenout doporučení od jednotlivých výrobců podlahových krytin.**

**Prosíme neopomeňte**

Prvních 72 hodin po nalepení je nutné zamezit působení nadměrné teploty na krytinu (např. přímý sluneční svit).

OKL 300 není určené pro lepení vpichovaných textilních krytin (pro ty je určené lepidlo TKL 315). Při lepení CV krytin a PVC krytin s textilním rubem na PCI Izolační podložky DU 903/905 je nutné ještě před lepením celoplošné stěrkování PCI Izolačních podložek Disperzní stěrkou DIS 44. Na tomto nesavém podkladu musí lepidlo po nanesení

odvětrávat delší dobu tak, aby se zamezilo tvorbě případných boulí na krytině.

**Balení**

15 kg – plastový kbelík Art. – Nr./EAN – Průfz. 4303/5.

**Bezpečnostní pokyny**

Uchovávat z dosahu dětí. Při zpracování vysychání dbát na řádné odvětrání. Vyvarovat se jídla, pití a kouření v průběhu zpracování produktu. Při kontaktu s očima nebo pokožkou je okamžitě omytí vodou. Produkt obsahuje isothiazolinony. Další informace je možno získat z PCI – bezpečnostního listu.

**Služby architektům a projektantům**

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků, je možno si vyžádat u odborných poradců nebo v centrále společnosti.

**Pokyny pro likvidaci odpadního materiálu**

Všechny informace o likvidaci prázdných balení, produktů a jejich zbytků jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

**Typy vhodných špachtlí**

A1



A2



B1



B2



**BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.**  
K Májovu 1244, 537 01 Chrudim  
tel.: +420 469 607 111  
fax: +420 469 607 112  
e-mail: info.cz@basf.com  
www.basf-sh.cz

**Zákaznický servis (příjem objednávek)**  
tel.: +420 469 607 160  
fax: +420 469 607 161, +420 469 607 118  
e-mail: objednavky.cz@basf.com

**Obchodní a odborné poradenství**  
Praha, Střední a Severní Čechy  
724 212 449  
Západní a Jižní Čechy  
724 916 820  
Východní Čechy  
724 532 473  
Morava  
725 782 026

**Produktový manažer**  
724 269 012  
[pci-produkty@basf.com](mailto:pci-produkty@basf.com)

**Servis a poradenství na stavbách**  
Praha, Střední a Severní Čechy  
724 940 257  
Východní Čechy  
725 864 506  
Západní a Jižní Čechy  
724 164 706  
Morava  
724 965 589

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich výrobních listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradů. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky. Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese [www.basf-sh.cz](http://www.basf-sh.cz)  
Vydáno: únor 2012

Novým vydáním pozbývá staré platnost.