

Technický list č. BL 67

Jednosložkové PU lepidlo na parkety PAR 364

Oblasti použití

- Pro podlahy v interiérech.
- K lepení:
 - Kantovky.
 - Masivních vlisů podle EN 13 226.
 - Masivních parket bez pera a drážky podle EN 13 227.
 - Masivních overlay-vlisů podle EN 13 228.
 - Mozaikových parket podle EN 13 488.
 - Vícevrstevných parket podle EN 13 489.
 - Laminátu.
 - Dřevěné dlažby RE.
 - Exotického dřeva, např. bambusového dřeva.
- Vhodné pro podlahové topení.

Vlastnosti produktu

- Bez rozpouštědel podle TRGS 610, Giscodex RU 1.
- Bez obsahu vody.
- Připravený k použití.
- Dobrá natahovatelnost.
- Rychle vytvrzující.
- Dobrá pevnost ve smyku.
- Tvrdé lepicí lože.
- S pružnými charakteristikami.

Údaje pro zpracování

Technologické údaje o materiálu

Materiál na bázi polyuretanu.	
Komponenty	1-komponentní
Objemová hmotnost	cca 1,5 g/cm ³
Konzistence	pastovitá
Barva	světle béžová
Označení podle předpisu	
Přeprava nebezpečných látek na pozemních komunikacích a po železnici. (GGVSEB)	není nebezpečný
Hořlavost kapalin (VbF)	odpadá
Práce s nebezpečnými látkami (GefStoffV)	zdraví škodlivá – obsahuje Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat
Neskladovat v mrazu. Skladovatelnost cca 9 měsíců, v uzavřené nádobě. Neskladovat dlouhodobě nad +30 °C.	

Další informace viz odstavec Bezpečnostní pokyny.

Technické údaje pro zpracování

Spotřeba	cca 800 až 1200 g/m ²
Teplota interiéru a podkladu	+15 až +25 °C
Vlhkost vzduchu	pod 75 %
Doba pro pokládku po*	cca 0 až 25 minutách
Zatížitelné po	cca 24 hodinách
Úprava povrchu po	cca 24 hodinách
Konečná lepicí síla po*	cca 5 dnech
Typ nanášení	jednostranně na připravený podklad, zubatou špachtlí B 11 nebo B 12, podle krytiny.

*Při +23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu cca 10 minut. Vyšší teploty zkracují, nižší teploty prodlužují uvedené doby.

Vhodné podklady

- Savé minerální podklady.
- Stěrky USP 32 nebo HSP 34.
- Potěrová malta SES 36 nebo potěr FES 37.
- Z litého asfaltu.
- Dřevotřískové desky.

Příprava podkladu

Platí nařízení podle normy DIN 18 356 (parketářské práce), ale je nutné vzít na vědomí informační list TKB – 1 „Lepení parket“.

Při práci s parketami se nesmí opomenout zvláštní pravidla pro přípravu podkladu. Podklad musí být připravený, čistý, suchý, bez prasklin, pevný a soudržný, musí být zbaven nátěru a jiných nesoudržných částí. Nesmí se drolit. Potěry z litého asfaltu, Anhydritové/Kalciosulfátové potěry je třeba vybrousit a vysát. Zbytky starých lepidel, penetrací nebo stěrek, tak jako labilní povrchy je třeba obrousit a následně řádně vysát.



Potěry z litého asfaltu musí mít pevný povrch a musí se zasypat pískem.

Dřevotřískové desky musí sedět v peru a drážce a mohou, ale nemusí být ohoblované.

Zpracování lepidla PAR 364

Nádoby s lepidlem PAR 364 dát do místnosti před zahájením prací, dokud nezíská teplotu místnosti. Následně otevřít nádobu a odstranit PE fólii.

Lepidlo PAR 364 se nanáší zubovou špachtlí rovnoměrně na připravený podklad. Nanáší se jen tolik lepidla, kolik je třeba.

Parkety položít na podklad lehkým posunutím a následně dobře poklepat.

Je nutné dbát na to, aby parkety ležely v lepidle celoplošně.

Je nutné dodržet vzdálenost parket od zdi min. 10 mm! Vložit vymezovací klínky do mezery mezi parketou a zdí bezprostředně po položení.

Nečistoty na parketách se musí odstranit a fleky okamžitě vyčistit alkoholem nebo lihem.

Při pokládce se nesmí opomenout doporučení od jednotlivých výrobců podlahových krytin.

Důležitá upozornění

Laminátové podlahy se mohou lepit jen na vystěrkované podklady.

Pokud musí být podklad napenetrován penetračním nátěrem VG 7 (např. zábrana proti vlhkosti), je třeba penetraci před nanášením lepidla PAR 364 zasypat křemičitým pískem.

Lepidlo PAR 364 je náchylné na vlhkost a je nezbytné ho uchovávat v uzavřené nádobě. Nádobu je třeba po ukončení prací v co nejkratší době uzavřít.

Znečištěné povrchy na dřevěných podkladech je nutné odstranit v čerstvém stavu PU čisticím (acetone).

Balení a skladovatelnost

- 7,5 kg kbelík Art. – Nr./EAN – Průfz. 4335/6
- Skladovat v suchu a chladnu (nesmí zmraznout) cca 9 měsíců.

Bezpečnostní pokyny

Všeobecné předpisy pro disperzní produkty

Poškozuje zdraví.

Obsahuje Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat (MDI). Dráždí oči, dýchací cesty a pokožku. Je možná senzibilita při vdechnutí a styku s pokožkou. Plyny, aerosol a páry se nesmí vdechovat. Je nutné držet z dosahu dětí. Zabránit styku s očima a pokožkou. Při zasažení očí, je nutné okamžitě vymytí vodou a následně vyhledání lékaře. Při styku s pokožkou okamžitě smýt vodou a mýdlem. Při práci používat ochranné rukavice a oblek. Při nevolnosti nebo hávrie okamžitě vyhledat lékaře pokud možno předložit tento informační list nebo etiketu z obalu. Používat jen v dobře větraných prostorách. Při potížích způsobených vdechnutím je nutné postiženého ihned dostat na čerstvý vzduch a uklidnit ho. Je určeno pouze pro odborné zpracovatele. POZOR: je nutné předejít případné explozi. Giscode RU 1.

Další informace je možno získat z bezpečnostního listu.

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u odborných poradců a v centrále společnosti.

Odstraňování prázdných obalů

Všechny informace o likvidaci prázdných balení, produktů a jejich zbytků jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Typy vhodných špachtlí

B 11



B 12



BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.
K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
tel.: +420 469 607 111
fax: +420 469 607 112
e-mail: info.cz@basf.com
www.basf-sh.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)
tel.: +420 469 607 160
fax: +420 469 607 161, +420 469 607 118
e-mail: objednavky.cz@basf.com

Obchodní a odborné poradenství
Praha
724 212 449
Střední a Severní Čechy
724 940 257
Západní a Jižní Čechy
724 916 820
Východní Čechy
724 532 473
Morava
725 782 026

Produktový manažer
724 269 012
pci-produkty@basf.com

Servis a poradenství na stavbách
Praha
602 136 612
Východní, Střední a Severní Čechy
724 929 531
Západní a Jižní Čechy
724 164 706
Morava
724 965 589

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich výrobních listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradnu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky. Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.basf-sh.cz
Vydáno: březen 2011

Novým vydáním pozbývá staré platnost.