

# Lepidlo na designové krytiny z PVC PKL 326

## Oblast použití

- Na podlahy v interiéru.
- K lepení:
  - designových krytin z PVC
  - krytin z PVC v rolích a čtvercích
  - krytin z CV
  - pryžových krytin do tloušťky 2 mm
  - izolačních podložek PCI
- Vhodné pro podlahová topení, vhodné pro provoz kolečkových židlí podle DIN EN 12529.

## Vlastnosti produktu

- Šetrný k životnímu prostředí, velmi nízký obsah emisních látek.
- Bez rozpouštědel podle TRGS 610.
- Bez zápachu.
- Vyztužený vlákny.
- Nízký přenos zatížení do lepicího lože.
- Krátká doba odvětrání.
- Vysoce vydatný.

## Materiálová báze

- Disperze ze syntetické pryskyřice.

## Vhodné podklady

- Savé minerální podlahy.
- Minerální stěrky PCI.

## Příprava podkladu

Platí požadavky normy DIN 18 365.

Podklad musí být vhodný pro pokládku, čistý, suchý, rovný, bez trhlin, pevný, nosný, bez nátěrů a jiných zbytků snižujících přilnavost.

Nesmí se drolit. Pokud je to nutné, podklad přebrousit a důkladně vysát výkonným průmyslovým vysavačem a **zpenetrovat** vhodným penetračním nátěrem PCI. Poté se podklad přestěruje vhodnou PCI samonivelační stěrkou. Na savé podklady v tloušťce min. 2 mm, na nesavé podklady min. 3 mm.

## Údaje ke zpracování/Technické údaje

### Údaje o materiálu

Materiál na bázi	akrylátová a polyuretanová disperze
Komponenty	1 komponentní
Objemová hmotnost	1,3 g/cm <sup>3</sup>
Konzistence	pastovitá
Barva	bílá

### Označení podle předpisu

- Přeprava nebezpečných látek (GGVS) není nebezpečný.
- Práce s nebezpečnými látkami (GefStoffV). Bez povinného označení.

## Údaje pro zpracování

- Spotřeba:** cca 250 až 350 g/m<sup>2</sup>  
**Teplota okolí a podkladu:** +15 °C až +25 °C  
**Typ nanášení:** jednostranně na vyzrálý podklad, ozubenou špachtlí A2  
**Doba vhodná k položení po nanesení lepidla:**  
 - u krytin z PVC/designových krytin z PVC: cca 5 až 25 minut  
 - u pryžových krytin: cca 5 až 15 minut  
**Zatížitelné po\*:** cca 24 hodinách  
**Konečná lepicí síla\*:** cca 72 hodinách  
**Svaření spojů u krytin z PVC:** nejdříve po 24 hodinách (poté svary znovu přitlačit!)

## Zpracování PKL 326

- Krytiny se před pokládkou musí nechat aklimatizovat: krytiny z PVC v rolích se nechají aklimatizovat navinuté na stojato min. 24 hodin před pokládkou. Designové krytiny a krytiny ve čtvercích se doporučují vybalit z obalu.
- PKL 326 před použitím dobře promíchejte a naneste vhodnou ozubenou špachtlí stejnoměrně na podklad.
- Lepidlo nechte cca 5 min odvětrat. U méně savých podkladů a při zvýšené vlhkosti vzduchu se doba pro odvětrání může výrazně prodloužit.
- Krytinu položte metodou lepení za mokra během doby vhodné k položení, opatrně přitlačte a cca 20 minut po položení je nutné krytinu řádně zaválcovat.
- Při položení dbejte na celoplošné pokrytí spodní strany krytiny lepidlem.
- Případné svaření spojů je možné nejdříve po 24 hodinách.
- Nářadí je nutné očistit ihned po skončení prací teplou vodou.
- **Je nutné dbát nařízení pro pokládku jednotlivých výrobců podlahových krytin.**



### Prosíme neopomeňte

- Je nutné zamezit působení vysokých teplot na krytinu prvních 72 hodin po nalepení.
- U podlah s velmi vysokým bodovým zatížením (např. nemocnice, domovy důchodců, průmyslová zařízení apod.) je možné plné zatížení nejdříve 36 hodin po nalepení krytiny.

### Skladovatelnost

Skladovat min. 9 měsíců; v suchu, chráněné proti mrazu, neskladovat dlouhodobě nad +30 °C.

**BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.**  
K Májovu 1244, 537 01 Chrudim  
tel.: +420 469 607 111  
fax: +420 469 607 112  
e-mail: [info.cz@basf.com](mailto:info.cz@basf.com)  
[www.basf-sh.cz](http://www.basf-sh.cz)

**Zákaznický servis (příjem objednávek)**  
tel.: +420 469 607 160  
fax: +420 469 607 161, +420 469 607 118  
e-mail: [objednavky.cz@basf.com](mailto:objednavky.cz@basf.com)

### Obchodní a odborné poradenství

Praha  
724 212 449  
Střední a Severní Čechy  
724 940 257  
Západní a Jižní Čechy  
724 916 820  
Východní Čechy  
724 532 473  
Morava  
725 780 026

724 269 012  
[softflooring@basf.com](mailto:softflooring@basf.com)

Servis a poradenství na stavbách  
Praha  
602 136 612  
Východní, Střední a Severní Čechy  
724 929 531  
Západní a Jižní Čechy  
724 164 706  
Morava  
724 965 589

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich výrobních listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši radu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předšmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky. Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese [www.basf-sh.cz](http://www.basf-sh.cz)  
Vydáno: březen 2010

Novým vydáním ztrácí staré platnost.